

PRODUKTDATABLAD B&C OVERSTRYGNING



MORE POWER TO YOUR ROOF

Smidig specialfugemasse til overstrygning samt tætning af tagflader. B&C overstrygningsfugemasse anvendes hovedsagelig til udvendig tætning af ældre tegltage.



Overstrygning fås i følgende farver:

Sort
Rødbrun
Brun

PRODUKTDATA:

UV-beständig specialfugemasse på olie og bitumenbasis til overstrygning af nye og gamle tegl- og betontage.

1,5 – 2,5 kg pr m² afhængig af opgaven art.

B&C overstrygningsfugemasse er klar til brug, når massen er mellem 18 og 25 grader.

Tagfladen skal være rengjort inden påføring.

FORPAKNING/OPBEVARING:

25 liter spand – 22 stk. pr. EUR palle

Opbevaringstemp.: +5° til 30° celsius

Undgå direkte eksponering over for regn, fugt og UV

Bortskaffes som kemikalieaffaldsgruppe: H

Klude mv. forurenet med produktet bortskaffes via den kommunale modtagestation eller destruktionscentral som kemikalieaffaldsgruppe: Z

Der henvises til sikkerhedsdatablad.

Produktet må ikke fortyndes.

Brugsanvisning:

Overstrygning:

Tagstensfugerne skal være tørre og rene. Fugerne skal rengøres efter behov evt. med trykluft eller lign. Fugemassen føres ind mellem tagstenene under tryk. Fugebredder over 20 mm kan udfyldes med B&C rygningsskit først. Ved det rette udstyr og håndlag kan fugen påføres af en gang uden efterbehandling. 4-6 uger efter at fugen er lagt på, vil den fremstå mat og derved mindre synlig. Fugemassens farve vil afblege med tiden. Forbrug på tegltagsten ca. 1,8-2,5 kg pr. m² afhængig af teglstensens type og stand.

Værktøj:

Hånd- eller trykluftssprøjte, spartel, skelske eller lignende.

Rengøring af værktøj med mineralisk olie.

Der henvises til sikkerhedsdatablad, som findes på www.monier.dk

Der henvises endvidere til oplægningsvejledning, som findes på : www.monier.dk

Der tages forbehold for ændringer.

Dokumentnavn:	Revisionsnr.:	Side:
B&C Overstrygningsfugemasse	3	1 af 1
Udarbejdet af:	Godkendt:	Gældende fra:
JEP	MLU	13.01.2016